



KUTRILIN

CASSEROIL 3

Oplatno ulje za drvene oplatae

Opis i područje primjene

CASSEROIL 3 je oplatno ulje na bazi mineralnog ulja za drvene oplatae.

FIZIČKO – KEMIJSKE KARAKTERISTIKE

Izgled	žuto- smeđa uljasta tekućina
Gusoća (20 °C) , kg/cm ³	880 - 990
Viskozitet, (20 °C) , °E	3,6 – 4,3
Plamište , °C	iznad 140
Kloridi	ne sadrži

CASSEROIL 3 stvara na oplati tanki kontinuirani film i omogućava lako odvajanje betona od svih vrsta oplata . Na površini betona ne ostavlja masne mrlje .

CASSEROIL 3 je već gotov proizvod koji se prije upotrebe **NE MIJEŠA S VODOM**.
Betonski radovi mogu započeti neposredno nakon nanošenja **CASSEROIL-a 3**.
CASSEROIL 3 ne izaziva koroziju metalnih površina.

Upute za primjenu

CASSEROIL 3 nanosi se četkama, valjcima ili krpom.
Moguće je nanošenje štrcaljkama s odgovarajućom sapnicom. Na visokim temperaturama i jako ugrijanoj oplati nanoseni sloj **CASSEROIL-a 3** može biti pretanak ili diskontinuiran , pa ne odvaja oplatu od betona na svim mjestima jednako i uredno.

CASSEROIL 3 nanosi se ponovno nakon skidanja oplatae.

Potrebna količina

CASSEROIL 3 u količini od 1 kg dovoljan je za premazivanje 10 – 20 m² oplatae, ovisno o načinu primjene, vrsti oplatae , kao i o temperaturi okoline i oplatae.

Pakiranje i skladištenje

CASSEROIL 3 isporučuje se limenim bačvama od 200 litara ili u autocisternama.
CASSEROIL 3 je postojan godinu dana u dobro zatvorenoj ambalaži.

Zamjenjuje sva prethodna izdanja za ovaj proizvod.
Studenj, 2019.